

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L8	12	nagy-gyorgy\$.in.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:40
L9	19	meszaros-istvan\$.in.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:31
L10	8	gal-tamas\$.in.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:31
L11	24	nagy-attila\$.in.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:32
L12	2	jusztin-peter\$.in.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:32
L13	2085	313/315,316.ccls. or 445/48.ccls. or 148/673,423.ccls. or 420/430.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:41
L14	38063	(w or tungsten) near3 (alloy or alloys or base or based or balance)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/15 10:41
L15	6920	(((high adj temperature) near3 (yield or tensile or strength)) or hts) and ((cold adj (yield or tensile or strength)) or cts or ductile or ductility)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:45
L16	9	13 and 14 and 15	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:45
L17	750769	wire or wires	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/15 10:44
L18	60131	(yield or tensile or strength or hts) and ((cold adj (yield or tensile or strength)) or cts or ductile or ductility)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:45
L19	24	13 and 14 and 17 and 18	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:45
S1	12	("2489912" "20020145373" "20040244879" "3236699" "3278281" "4678718" "4863527" "5604321" "5742891" "6066019" "6191466" "6419758").PN.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/14 15:07
S2	6	S1 and (yield or tensile or strength or hts or cts)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/14 16:41
S3	0	S1 and ((hot adj (yield or tensile or strength)) or hts) and ((cold adj (yield or tensile or strength)) or cts)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/14 14:57
S4	0	S1 and ((hot adj (yield or tensile or strength)) or hts) and ((cold adj (yield or tensile or strength)) or cts or ductile or ductility)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/14 16:42
S5	6	S1 not S2	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/14 15:06
S6	1	"6190466".PN.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/14 15:07
S7	38026	(w or tungsten) near3 (alloy or alloys or base or based or balance)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/15 10:41
S8	750111	wire or wires	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/15 10:44
S9	1210	S7 with S8	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/14 16:42

EAST Search History

S10	442	((hot adj (yield or tensile or strength)) or hts) and ((cold adj (yield or tensile or strength)) or cts or ductile or ductility)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/08/14 16:43
S11	3	S9 and S10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/14 16:44
S13	6918	(((high adj temperature) near3 (yield or tensile or strength)) or hts) and ((cold adj (yield or tensile or strength)) or cts or ductile or ductility)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/15 10:41
S14	15	S9 and S13	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2006/08/14 16:44